

## アクリライト™ PX200/PX500 物性表

項目		試験方法	単位	値
一般特性	密度 <sup>a), b)</sup>	JIS K 7112, A法	g/cm <sup>3</sup>	1.19
光学特性	屈折率, n <sub>D</sub> <sup>23</sup>	JIS K 7142, A法		1.49
	全光線透過率 <sup>a)</sup>	JIS K 7361-1	%	93
	ヘーズ <sup>a)</sup>	JIS K 7136	%	0.5
機械物性	引張強さ	JIS K 7161-2/1B/5	MPa	74
	引張破壊ひずみ	JIS K 7161-2/1B/5	%	4.2
	引張弾性率	JIS K 7161-2/1B/1	MPa	3200
	曲げ強さ	JIS K 7171	MPa	120
	シャルピー衝撃強さ	JIS K 7111-1/1 f U	KJ/m <sup>2</sup>	17
	ロックウェル硬度	JIS K 7202-2, Mスケール		100
	バーコル硬度	JIS K 6911		52
熱物性	線膨張係数	ISO 11359-2	K <sup>-1</sup>	7E-05
	熱伝導率	JIS A 1412-1	W/mK	0.21
	比熱	JIS K 7123	J/g°C	1.5
	成形温度		°C	140-200
電気特性	表面抵抗	JIS K 6911	Ω	> 1E16
	体積抵抗	JIS K 6911	Ωcm	> 1E16
その他	燃焼性	UL 94		HB
	吸水率 <sup>c)</sup>	JIS K 7209, A法 (24時間)	%	0.3

- a) 無色透明版の場合に限ります。  
 b) 着色板は高い値のものがあります。  
 c) 3mm 厚さ, 50mm 角の場合の値です。

アクリライト™は三菱ケミカルの登録商標です。  
 数値は代表値であり保証値ではありません。

自由自在な、美しさ。

# アクリライト™

<https://www.m-chemical.co.jp/acrylite/>

2026年4月6日  
 三菱ケミカル株式会社  
 PMMA技術グループ